

Ausschreibungstext

Sonnenschutzglas
ISOLAR®
Solarlux®



Spezifische Produkteigenschaften

Mehrscheibenisoliertes Glas mit hoch selektiv und emissionsarmer Sonnenschutzbeschichtung mit Gradienten in Lichttransmission und Außenreflektion zur Lenkung des Licht- und Energieeintrags.

Mehrscheibenisoliertes Glas nach EN 1279

Solarlux® // dynamic 7060

Isoliertglasbau (von außen nach innen):

Einzelglasdicke / - art: (bzw. Nenndicke) 6: mm
Beschichtung: sunbelt dynamic 7060
Beschichtung Pos.: 2
Scheibenzwischenraum 16 mm
Einzelglasdicke / - art: (bzw. Nenndicke) 4 mm

Isoliertglasdicke gesamt: ca. 26 mm
(bzw. Gesamtdicke aus Nenndicken zzgl. Scheibenzwischenraum)

Glasdicken nach statischen Erfordernissen

Technische Werte nach EN410/EN673:

Folgende technische Werte sind mindestens mit anzugeben (senkrechter Einbau):

Bezeichnung
Wärmedurchgangskoeffizient (Ug): 1.0 W/(m²K) gem. EN 673
Lichttransmission: 63% gem. EN 410
Lichtreflexion außen: 15% gem. EN 410
Energiedurchlassgrad (g-Wert): 34% gem. EN 410
Schalldämmmaß Rw,p: 36 db gem EN ISO 717-1

Aus anderen Glasdicken bzw. Glastypeen resultierende abweichende technische Werte sind dem Auftragnehmer mitzuteilen.

Menge:

Einheit: Qm

Nov-20